

## آجر ,و کاشی ضد اسید *Anti-Acid Tiles*

با افزایش نیاز بازار به قطعات مقاوم به اسید برای کاربردهای صنعتی و شیمیایی شرکت فرا دما بنیان با دانش فنی و ریزساختهای تکنولوژیک خود اقدام به تولید قطعات مقاوم به اسید نموده است. شرکت فرا دما کاشیهای ضد اسید خود را در دسته بندی کاشیهای بدون لعاب به بازار معرفی کرده که جذب آبی حدوداً یک و نیم درصد دارند

Composition Code	% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	% SiO <sub>2</sub>	Density gr/ cm <sup>3</sup>	CCS MPa	Max Working temperature (T°C)
Farax BL 23	35-38	50-55	0.9-0.95	22	1260
Farax BL 26	57-59	36-38	0.9-1.0	26	1430
Farax BL 28	65-67	32-34	1-1.1	28	1540